Speciali parketo alyva

Biofa 2059

Gruntas ir apdaila vidaus grindims.Sugeriantiems paviršiams iš medžio,kamštienos,triju sluoksnių plokštės,FU,MDF,OSB plokštės.

- Pagamintas iš natūralių žaliavų
- 97% atsinaujinantis ir mineralinis
- Kvėpuojantis ir antistatinis
- Nešvarumus ir vandenį atstumiantis
- Atitinka parketo standartą DIN EN 14342
- Sertifikuota natureplus
- QNG Ready sertifikatas

Charakteristikos:

BIOFA speciali parketo alyva – tai alyvos ir dervos mišinys be tirpiklių.Alyva visam laikui išgrynina medieną ir sukuria patvarų paviršių.Naturalus medžio raštai pagyvinami ir išsaugomas aksominis blizgesys.Medinėms grindims,Srerling OSB ir kt,medienos drožlių plokštės.medienos plaušo plokštės ir panašūs vidaus pagrindai.BIOFA 2059 alyva buvo išbandyta pagal Šveicarijos bfu/EMPA atsparumo slydimui kriterijus.

Patikrinta ir turi šias GS vertes: Lygi guma: GS 2; Guma tvarkinga grioveliai: GS 2; Šiurkščiavilnių griovelių plastikas: GS 3; Lygus paviršius: GS 2. Jis sėkmingai išbandytas dėl mažai teršiančio patalpų klimato natureplus ir QNG sertifikuoti ir atitinka reikalavimus

Parketo standartas DIN EN 14342. DIBt patvirtinimo numeris: Z-157.10-68

Ingridientai: Sėmenų aliejus, dygminų aliejus-kanifolijos derva, ricinos aliejus, mikro vaškas, putų šalinimo priemonė,Titano dioksidas, kobalto polimero džiovintuvas, cirkonio ir mangano džiovintuvas, antioksidantas.

Naudojimo metodai:

1. Paruošiamasis apdorojimas: Pagrindas turi būti sausas (medienos drėgnumas maks.

12%), švarus ir be senų dažų. Galutinis šlifavimas 120-150 popieriumi.

2. Gruntas: kruopščiai išmaišykite BIOFA specialų parketo aliejų ir užtepkite tolygiai užtepkite trumpo plauko veliūriniu voleliu arba gumine mentele.Aliejus taip pat gali būti profesionaliai tepamas naudojant dviašmenis menteles galima naudoti nerūdijantį plieną. Tepdami mentele žiūrėkite, kad aliejaus nebūtų per plonai. Užtepimo kiekis priklauso priklauso nuo medienos įgeriamumo. Po prasiskverbimo laiko po valandos pašalinkite aliejaus perteklių guminiu grandikliu, Nuveskite aliejaus perteklių į vietas,kurios vis dar yra sugeriančios. Tada kruopščiai itrinkite mašina su žaliu padu

Speciali parketo al

Biofa 2059

3. Galutinis sluoksnis: intensyviai naudojamiems arba ypač sugeriantiems paviršiams

Kita aliejavimas atliekama kitą dieną. Įskaitant mažesnį aliejaus kiekį tolygiai užtepkite ant paviršiaus. Po 30-60 minučių įsiskverbimo laiko guminiu grandikliu švariai pašalinkite likusią alyvą ir gerai nupoliruokite baltu padu.Arba kaip antrą kartą galima naudoti vašką, BIOFA be tirpiklių 2063 (Techninių duomenų lapas 2063 stebėkite!).

4. Darbo įrangos valymas:

Iškart po naudojimo su BIOFA šepečių valikliu 0600 (be tirpiklių) arba nuvalykite BIOFA skiedikliu 0500.

5. Valymas, priežiūra ir gaivinimas: Su NACASA Art. Nr.4010.Nuvalykite drėgna šluoste ir naudokite NAPLANA prek. Nr. 2085 arba NAPLANA Plus

Prižiūrėti neslystantį elementą Nr. 2086. (Laikykitės priežiūros nurodymų!)

Jei paviršius turi nusidėvėjimo žymių, grindys kruopščiai nuvalomos ir apdorojamos specialia BIOFA parketo alyva 2059. Arba su BIOFA vaško apdaila 2063 be tirpiklių. Svarbu, kad paviršius būtų iš anksto apdorotas,jei nenusidėvėjęs iki pat medienos, pirmiausia reikia nušlifuoti.

Džiovinimas:

Po maždaug 12-16 valandų (20°C/50-55% santykinė drėgmė) paviršius yra sausas ir perdirbamas. Grindys gali būti kruopščiai valomos po 24 valandų. Visiškas džiūvimas ir visiškas atsparumas po 7-10 dienų.

Išeiga:

Pagal statybos reglamentų patvirtinimą (DIBt) yra 2 sluoksniai

. Paprastai suvartojimas ir išeiga yra 15-20 ml/m2

arba 50-70 m2/l priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo. Jei reikia, nustatykite pagal bandymo užsakymą.

Produkto laikymas:

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje ir sandariai uždarytą. Galimas plėvelės susidarymas.

Nuimkite plėvele prieš pakartotinį naudojimą. Jei reikia, nukoškite aliejų!

Talpa:

375 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l skardinė/kibiras

Techninė instrukcija

Speciali parketo alyva

Biofa 2059

Atliekų tvarkymas: Skystų produktų likučiai ir ne iki galo ištuštinti ir neišvalyti konteineriai

atiduokite į senų dažų/lakų surinkimo punktą arba vadovaudamiesi atitinkamomis taisyklėmis.Išmeskite pagal vietinius/nacionalinius teisės aktus.Išdžiūvusi, likusį kiekį ir įmirkusias darbo medžiagas galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Perdirbimui siųskite tik visiškai ištuštintas ir išvalytas talpas.

EWC atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą: 08 01 12

Saugos instrukcijos:

Produkte įmirkusias darbo medžiagas ir drabužius laikyti metaliniame inde .Laikyti metalinėje talpykloje arba vandenyje ir paskleisti ant nedegaus paviršiaus, kad išdžiūtų – (savaiminio užsidegimo pavojus!) Pats gaminys savaime neužsidega.Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei reikalinga medicininė konsultacija, turėkite pakuotę arba identifikavimo etiketę. Nepatekti į akis, ant odos ar drabužių.Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.Atkreipkite dėmesį į tinkamą odos apsaugą. Kai purškiama neįkvėpkite purslų ir purslų rūko ir naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones(kombinuotas filtras A2/P2) ir dėvėti apsauginius akinius. Atliekant šlifavimo darbus,naudokite kvėpavimo takų apsaugą (dulkių filtras P2). Neleiskite į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Galimas rūšiai būdingas natūralių žaliavų kvapas, kuris gali būti suvokiamas kaip trikdantis! Kai naudojamas įvairių rūšių medienai.Dėl specifinių medienos savybių po džiovinimo ir kietėjimo susidaro skirtingos emisijos vertės. Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal užsakymą!

LOJ ženklinimas pagal Decopaint gaires ir ChemVOCColourV:ES ribinė vertė (A/f kat.): 700 g/l (2010).2059 yra max 1 g/l LOJ.

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypimų nuo šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia.

2024.04.04