

## Techninė instrukcija

### Žaislų spalva aqua

8005 bespalvis ir 8005 1-15 spalvotas

125 ml, 375 ml, 1 l, 10 l

**Produkto aprašymas:** Aqua žaisliniai dažai yra vandeniui skiedžiami, ryškių spalvų vandeniniai šelako pagrindo dažai vaikų žaislams. Jie pagaminti iš natūralių žaliavų ir neturi kenksmingų priedų. Apdorotos medinės dalys yra šilko blizgesio, difuzinės ir purvą atstumiančios. Standartiškai galimos šios spalvos: 8005-1 geltona, 8005-2 geltona oranžinė, 8005-4 raudona, 8005-5 vandenyno mėlyna, 8005-6 žalia, 8005-7 šviesiai žalia, 8005-8 juoda, 8005-9 giliai juoda, 8005-11 balta "koncentratas"

(žr. apie išankstinį apdorojimą!), 8005-15 laimo žalia. Visus atspalvius galima maišyti tarpusavyje. Būtinai atlikite išankstinius testus!

**Sudėtis:** Vanduo, šelakas, maistiniai dažai, priklausomai nuo spalvos, fenoksietanolis (patvirtintas konservantas kosmetikai). Tik baltos spalvos 8005-11 sudėtyje yra: vandens, modifikuotų sojų riebalų rūgščių, titano dioksido, kreidos, polihidroksilio alkoholio, brinkinamasis molis, drėkinamoji medžiaga, putų šalinimo priemonė.

**Naudojimas:** medinės dalys turi būti sausos (daugiausia 12 % drėgmės), sugeriančios, be nešvarumų, dulkių ir riebalų. Švari šlifavimo struktūra rekomenduojama ne mažiau kaip P 180.

**Dėmesio!** Baltos spalvos tara 8005-11 stabilumo sumetimais tiekiamas kaip koncentratas. Todėl konteineriai yra nepakankamai užpildyti. Prieš naudojimą, pirmiausia užpilkite distiliuotu vandeniu ir

Gerai išmaišykite iki vientisos masės.

Apdorojimas: gerai ir tolygiai išmaišykite žaislų dažus

Tepti panardinant, teptuku, purškiant arba nušluostant. Taip pat tinka būgnams. Priklausomai nuo medienos rūšies, spalva ir intensyvumas gali labai skirtis

Svarbu: Kaip dar geriau apsaugoti spalvotą paviršių ?

Galutinį sluoksnį rekomenduojame padengti prakaitui ir seilėms atsparia kieta alyva Aqua semi-matt 8045 / matt 8245. Būtina atlikti išankstinius bandymus (ypač su spalvų mišiniais)! Ne žemesnė kaip 12°C

Purškimas pistoletu: Purškimas pistoletu:

Slėgis: 2,5-3 barai, antgalio skersmuo: 1,5 - 1,7 mm.

Purškimas su oro maišymo sistema: siurblio slėgis: 2,0 bar, purkštuko skersmuo: 0,28 mm.

Atstumas nuo paviršiaus iki purškimo pistoleto turi būti ne didesnis kaip 15 cm

**Įrankių valymas:** Iš karto po naudojimo su BIOFA nuvalykite šepetį valikliu 0600 ir vandeniu.

**Džiūvimas:** Po 20-30 minučių (20°C / 50-55% santykinė oro drėgmė)

## Techninė instrukcija

---

**Išeiga:** 50-80ml/m<sup>2</sup> arba 13-20 m<sup>2</sup> /l, daug priklauso koks paviršiaus įgeriamumas

**Sandėliavimas:** Laikyti vėsioje, neužšalancioje vietoje ir sandariai uždarytą. Minimalus neatidarytų konteinerių tinkamumo laikas yra 1 metai!

**Atliekų tvarkymas:** Skystų produktų likučiai ir ne iki galo ištuštinti ir neišvalyti konteineriai

atiduokite į senų dažų/lakų surinkimo punktą arba vadovaudamiesi atitinkamomis taisyklėmis Išmeskite pagal vietinius/nacionalinius teisės aktus. Mažą išdžiūvusį, likusį kiekį ir įmirkusias darbo medžiagas galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perdirbimui siųskite tik visiškai ištuštintas ir išvalytas talpas. AVV atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą: 08 01 12

**Informacija apie pavojų ir saugą:**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai liečiasi su Kruopščiai nuplaukite akis arba odą vandeniu. Tinkama kvėpavimo takų apsauga (kombinuotas filtras A2/P2) ir purškiant

Dėvėkite apsauginius akinius. Šlifavimo darbams naudokite dulkių filtrą P2.

Neleisti patekti į dirvą, vandens telkinius ar kanalizaciją.

Galimas rūšiai būdingas natūralių žaliavų kvapas!

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypimų nuo šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi. BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia.