

Techninė instrukcija

Terasinis aliejus 3753

1L - 2,5L - 10L

Galutiniam terasų, takų ir denių padengimui ir priežiūrai. Paviršiams, pagamintiems iš maumedžio, Duglaso eglės, robinijos, ažuolo, Bangkirų ir termo medienos.

- pilnai deklaruota
- su natūraliomis žaliavomis
- bespalvės ir spalvotos spalvos
- impregnuoja ir atnaujina
- galima greitai apdoroti
- giliai įsiskverbia
- nešvarumus ir vandenį atstumiantis
- su plėvele apsauga nuo grybelio ir dumblių užkrėtimo

Produkto aprašymas: BIOFA terasinė alyva yra aukštos kokybės alyvos-dervos danga natūralios žaliavos lauko medžiui, pvz. maumedis, Douglas eglė, robinija, ažuolas, Bangkirai ir kt. Augaliniai aliejai impregnuoja naują, neapdorotą medieną. Senesnė ir jau alyvuota mediena vėl atnaujinama. Tai galima padaryti greitai ir lengvai. Natūralūs aliejai įsiskverbia giliai į medieną ir apsaugo nuo drėgmės. Naujos lentos prieš klojant apdorojamas iš abiejų pusių. Terasinę alyvą BIOFA naudokite tik lauke.

Terasinių lentų pasvirimo kampas (drenažo kampas) paprastai turi būti ne mažesnis kaip 2–3 %, kad vanduo nestovi ilgesnį laiką. Terasinio aliejaus sudėtyje yra plėvelės, apsaugančios nuo grybelio ir dumblių užkrėtimo. Tačiau plėvelės konservantų naudojimas yra ribotas apribotas iki ekologiškai priimtino lygio. Terasų aliejus BIOFA taip pat tinka termo medienai ir yra tonuojamas daugeliu spalvų pagal BIOFA Eluc spalvos paletę

Sudėtis: Be aromato, labai išgrynintas bandomasis spiritas, medienos aliejus, sėmenų aliejus, modifikuotas ricinos aliejus-kanifolijos derva, molis, cinko oksidas, mikro vaškas, brinkstantis molis, titano dioksidas, drėkinamoji medžiaga, putų šalinimo priemonė, antioksidantas, cirkonis, kobalto ir mangano džiovintuvai. Sudėtyje yra 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-Oktil-2H-izotiazol-3-onas kaip plėvelės apsauga.

Techninė instrukcija

Paviršiaus paruošimas: Paviršius turi būti sausas, stabilus, švarus ir sugeriantis. Visiškai pašalinkite senus dažus. Jau papilkėjusią medieną BIOFA pilkumo šalinimo priemonė prekė Nr. 2089 ją vėl pašviesina. Metaliniu šepetėliu kruopščiai pašalinkite palaidas medienos dalis.

Neapdorotiems arba alyvuotiems paviršiams tinka BIOFA terasos valiklis 2019

Išvalykite, paryškinkite ir atnaujinkite naudodami BIOFA Entgrauer 2089

Naudojimas: prieš naudojimą terasinį aliejų gerai išmaišykite. Pirmas sluoksniu ant neapdorotos medienos, du kartus tepamas šepetėliu ir vieną kartą ant jau alyvuotų paviršių. Aliejų tepkite plonai ir tolygiai. Jei aplikacija per stora, gali atsiranda balkšva spalva.

Svarbu: atlikite išankstinius bandymus. Ne žemesnėje nei 12°C temperatūroje. Konteineriai iš skirtingų partijų prieš naudojimą sumaišykite! Nenaudokite tiesioginiuose, stipriuose saulės spinduliuose. Norėdami užtikrinti ilgalaikę apsaugą, dažykite reguliariai (ne rečiau kaip kartą per 2 metus). Kruopščiai nuvalykite aukšto slėgio plovimo mašina arba šepetėliu. Nuvalykite nešvarumus, samanias, dumblius ir kt. su BIOFA terasos valikliu 2019. Nepageidaujama papilkėjimą galima pašalinti naudojant BIOFA Entgrauer 2089.

Įrankių valymas: Iš karto po naudojimo su BIOFA skiedikliu 0500.

Džiūvimas: Aliejus išdžiūsta po 6-8 valandų, o perdažyti galima po 12-14 valandų (20°C/50-55% santykinė drėgmė). Džiūvimo uždelsimas dėl žemos temperatūros, didelės oro ar žemės paviršiaus drėgmės, taip pat ant medienos, kurioje yra tanino rūgšties arba dervos

Sunaudojimas/išeiga vienam darbui: Apytiksliai 50 - 70 ml/m² arba 14-20 m² /l, bet gali skirtis priklausomai nuo sugeriamumo ir pagrindo paviršiaus.

Dėmesio! Termomediena gali įsisavinti stipriau, todėl galima viršyti nurodytus vartojimo kiekius.

Sandėliavimas: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje ir sandariai uždarytą. Galimas plėvelės susidarymas. Išimkite prieš naudodami dar kartą. Jei reikia, nukoškite aliejų.

Atliekų tvarkymas: Skystų produktų likučius, ne iki galo ištuštintus ir neišvalytus konteinerius atiduokite į senų dažų/lakų surinkimo punktą arba vadovaudamiesi atitinkamomis taisyklėmis. Išmeskite pagal vietinius/nacionalinius teisės aktus. Mažą likusį kiekį ir įmirkusias darbo medžiagas galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Perdirbimui siųskite tik visiškai ištuštintus ir išvalytas talpas. EWC atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą: 08 01 12

Sauga: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį. Sudėtyje yra kobalto bis(2-etilheksanoato); 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas; 2-oktil-2H-izo-tiazol-3-onas. Gali sukelti alergines reakcijas. Produkte įmirkusios darbo medžiagas ir drabužius sandariai laikykite metaliniuose induose arba vandenyje ir palikite išdžiūti, paskleiskite ant nedegaus paviršiaus (Savaiminio užsidegimo pavojus!) Pats produktas nėra savaimine užsidegantis. Turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti patekimo į aplinką. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Jei reikalinga medicininė konsultacija, paruoškite pakuotę arba identifikavimo etiketę. Vengti patekimo į akis, ant odos ar drabužių. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Atkreipkite dėmesį į tinkamą odos apsaugą. Purškimo metu neįkvėpkite purškalo ir purškimo rūko ir naudokite tinkamas medžiagas Dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones (kombinuotas filtras A2/P2) ir apsauginius akinius.

Techninė instrukcija

Sauga: Kaitinant ar purškiant, gali susidaryti sprogūs garų/oro mišiniai! Atliekant šlifavimo darbus, kvėpavimo takų apsauga (dulkių filtras P2). Galimas rūšiai būdingas natūralių žaliavų kvapas!

Šis produktas yra „apdorotas produktas“ pagal ES reglamentus 528/2012 (ne biocidinis produktas). Sudėtyje yra biocidinių veiklių medžiagų 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (CAS Nr.: 64359-81-5) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas (CAS Nr.: 26530-20-1).

Būtinai atkreipkite dėmesį į techninių duomenų lapą!

LOJ ženklimas pagal Decopaint gaires

ir ChemVOCColourV:

ES ribinė vertė (A/i kat.): 500 g/l (2010 m.)

3753 yra max 220 g/l LOJ

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypimų nuo šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi. BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija

2024.04.07